

Показатель	Единица измерения	Значение	
		мин.	макс.
Пенетрация при 25°C	0.1 мм	50	70
Температура размягчения по кольцу и шару	°C	46	54
Температура хрупкости по Фарсу	°C	–	-8
Температура вспышки	°C	230	–
Стойкость к затвердению при 163°C: – остаточная пенетрация – увеличение температуры размягчения – изменение массы	% °C %	50 – –	– 9 0.5
Растворимость	%	99.0	–
Динамическая вязкость при 60°C	Па*с	145	–
Кинематическая вязкость при 135°C	мм ² /с	295	–

* Битум дорожный соответствует стандарту EN 12591