

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Битум дорожный марки 50/70 (стандарт EN 12591)

Показатель	Единица измерения	Значение		Метод испытания
		мин.	макс.	
Пенетрация при 25 °С	0.1 мм	50	70	EN 1426
Температура размягчения по кольцу и шару	°С	46	54	EN 1427
Температура хрупкости по Фарсу	°С	–	-8	EN 12593
Температура вспышки	°С	230	–	EN 2592
Стойкость к затвердению при 163 °С: – остаточная пенетрация – увеличение температуры размягчения – изменение массы	% °С %	50 – –	– 9 0.5	EN 12607-1
Растворимость	%	99.0	–	EN 12592
Динамическая вязкость при 60 °С	Па*с	145	–	EN 12596
Кинематическая вязкость при 135 °С	мм ² /с	295	–	EN 12595