

Показатель	Единица измерения	Значение	
		мин.	макс.
Пенетрация при 25°C	0.1 мм	70	100
Температура размягчения по кольцу и шару	°C	43	51
Температура хрупкости по Фарсу	°C	–	-10
Температура вспышки	°C	230	–
Стойкость к затвердению при 163°C: – остаточная пенетрация – увеличение температуры размягчения – изменение массы	% °C %	46 – –	– 9 0.8
Растворимость	%	99.0	–
Динамическая вязкость при 60°C	Па*с	90	–
Кинематическая вязкость при 135°C	мм ² /с	230	–

* Битум дорожный соответствует стандарту EN 12591