

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Битум дорожный марки 70/100 (стандарт EN 12591)

Показатель	Единица измерения	Значение		Метод испытания
		мин.	макс.	
Пенетрация при 25 °С	0.1 мм	70	100	EN 1426
Температура размягчения по кольцу и шару	°С	43	51	EN 1427
Температура хрупкости по Фарсу	°С	–	-10	EN 12593
Температура вспышки	°С	230	–	EN 2592
Стойкость к затвердению при 163 °С: – остаточная пенетрация – увеличение температуры размягчения – изменение массы	% °С %	46 – –	– 9 0.8	EN 12607-1
Растворимость	%	99.0	–	EN 12592
Динамическая вязкость при 60 °С	Па*с	90	–	EN 12596
Кинематическая вязкость при 135 °С	мм ² /с	230	–	EN 12595